

**Quimidal**

## **FICHAS TÉCNICAS BARNIZ ACUOSO BRILLANTE TINTEADOS**

Códigos:

EQ-903	Barniz Acuoso Caoba	EQ-910	Barniz Acuoso Caramelo
EQ-907	Barniz Acuoso Nogal		

Fecha de Revisión: 04/2019

Fecha de Emisión: 07/2006

Página: 1/1

**1.- DESCRIPCIÓN:**

Acabado de poliuretano acuoso tinteado, elaborado con las mejores resinas y aditivos, que le confieren a la superficie aplicada un excelente brillo, nivelación, resistencia mecánica y química, alta durabilidad, excelente tersura, buena flexibilidad y adherencia.

**2.- USOS Y APLICACIONES:**

Como acabado final de superficies de madera expuestas a la intemperie, que brinda belleza y protección a pisos de parquet y machihembrados. Puede utilizarse en muebles, artesanías, ventanas, puertas y más. Es ambientalmente seguro y de bajo olor, no amarillea al ser expuesto a la luz solar, es de fácil aplicación con acabado profesional, seca rápido, es auto nivelante, resistente y duradero. No es pegajoso ni deja marcas de brocha. Alto rendimiento de 45 m<sup>2</sup> por galón. No es inflamable.

**3.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

Limpia, seca, libre de polvo y grasa. Para madera virgen, lijarla antes de aplicar el producto. En maderas ya tratadas, si el acabado anterior presenta desprendimiento de película o se encuentra en muy malas condiciones, líjelo hasta removerlo completamente; si está en buenas condiciones sólo necesitará lijarlo superficialmente hasta que se vea parejo.

**4.- CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN**

Mezcle con una espátula antes de usar y de vez en cuando durante la aplicación. Aplique en capas delgadas usando brocha o rodillo. No aplique en superficies calientes o directamente bajo el sol.

Se recomiendan tres manos para lograr un buen acabado. Deje secar de 2 a 3 horas entre capas. En días muy húmedos o lluviosos el secado puede ser más lento, una adecuada ventilación ayudará a un secado más rápido.

Tenga especial cuidado durante las 36 horas luego de su aplicación mientras el producto cura por completo.

Los implementos usados en la aplicación del producto deben ser lavados con **AGUA** tibia y jabón antes de que sequen.

**NO REQUIERE DILUCIÓN**

**NO UTILIZAR THINNER**

**5.- PRECAUCIONES PARA EL MANEJO:**

Aplicar en ambientes ventilados. Evitar el contacto prolongado con la piel y respirar los vapores. Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica.

**MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**6.- PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:**

El producto debe ser almacenado bajo techo, en un lugar seco y fresco, alejado de luz directa del sol. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones antes especificadas.

**7.- VIDA ÚTIL:**

Bajo las condiciones de almacenamiento antes señaladas, la vida útil del producto es de dos (2) años aproximadamente.

**8.- PRESENTACIÓN:**

Galón

<b>INFORMACION TÉCNICA GENERAL</b>	
<b>Características</b>	<b>Especificaciones</b>
Vehículo	Poliuretano Acuoso Aromático
Aspecto	Líquido de baja viscosidad
Color	Ver carta de colores
Peso por Galón	(3,80 +/- 0,1) Kg
Viscosidad de Diseño o	(40 - 50) seg Copa Ford # 4
Sólidos No Volátiles	(32 +/- 2) %
Brillo	(90 - 100)°
Secado	Tacto: 20 min / Huella: 45 min
Dilución	No requiere. Utilizar agua para lavar los implementos usados en su aplicación