

Novacoat Primer 8700 HB**DESCRIPCIÓN**

Los fondos poliuretanos **Gris Claro y Gris Oscuro** de la línea **Novacoat (8700 HB)** son productos de alta versatilidad, desarrollados especialmente para los talleres de latonería y pintura que requieren incrementar su calidad y productividad. Debido a su tecnología, los fondos **Novacoat (8700 HB)** ofrecen excelente adherencia, muy buena lijabilidad, alto relleno y buena nivelación sobre una amplia gama de sustratos.

INFORMACIÓN GENERAL**COMPONENTES**

Solventes aromáticos y Oxigenados, Resinas Acrílicas hidroxiladas, Pigmentos Orgánicos e Inorgánicos, Aditivos, Extenderes y Estabilizantes.

PROPORCIONES DE MEZCLAS

Primer 8700 (poliuretano)


4 Vol

Activador 8502

1 Vol

Controlador de Viscosidad (Reductor) 2303

2 Vol

**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN**

18-22 segundos @ 25°C

Copa Ford N°4

**VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA ACTIVADA**

3-4 horas @ 25°C

**ADITIVOS**

No requiere



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE / SUSTRATOS

Acero	P180-P240
Galvanizado	P320
Aluminio	P240
OEM	P240
Fondo Electrodeposición	P320
Masilla Poliéster	P180-P240
Fibra de vidrio	P180-P240
Sustrato plástico	P180-P240-P320



ACABADOS

Novacoat Base color
Auto – Cryl Mono capa
Quimiflot Mono capa




BOQUILLAS RECOMENDADAS PARA LA PISTOLA

CONVENCIONAL

Sifón: (1.4-1.6) mmØ
Gravedad: (1.4-1.6) mmØ

HVLP

Sifón: (1.4-1.6) mmØ
Gravedad: (1.4-1.6) mmØ




PRESIÓN DE AIRE

CONVENCIONAL

Sifón: (30-45) psi
Gravedad: (30-45) psi

HVLP


Sifón: (6-8) psi en la boquilla
Gravedad: (6-8) psi en la boquilla



1 psi= lbf/ plg²

APLICACIÓN

Aplique 2 manos húmedas sobre la superficie y espere 10 minutos entre manos, La cantidad de capas dependerá del sustrato y lo que desee rellenar según la pieza o el carro a pintar.



TIEMPO ENTRE MANOS / SECADO

SECADO AL AIRE

Oreo entre manos: 10 -15 minutos @ 25 °C

Lijado seco/Húmedo: 60 a 90 minutos @ 25°C



SECADO FORZADO

Oreo antes de hornear: 10 a 15 minutos @ 25 °C

Tiempo de horneado: 25-30 minutos @ 60°C



INFRARROJO

Oreo: 10 minutos @ 25 °C

Onda 4.000 Watt: 20 minutos a 75 cm de distancia

Onda 2.000 Watt: 30 minutos a 60 cm de distancia



LIJADO

1. Comience a lijar el primer poliuretano con P320 y afine el acabado con P400.
2. Remueva el polvo de lija con el limpiador Desengrasante Nova Coat



LAVADO DEL EQUIPO

Limpie la pistola de aplicación tan pronto haya culminado. Para ello, utilice el Controlador de Viscosidad 2303 o Thinner multiusos.

PROPIEDADES FÍSICAS

Sólidos por peso: (65 ± 2)%.

Sólidos por volumen: (46 ± 2)%.

Espesor de película recomendado: 2 a 2.5 mil, en dos a tres manos.

Rendimiento teórico: 70 m²/gal a 1 mil de espesor de película seca.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses a 30 °C, bajo techo.



SEGURIDAD Y MANEJO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Para información adicional de seguridad, consulte la hoja MSDS (Material Safety Data Sheet). Asegúrese de entender los mensajes de advertencia en la etiqueta, ya que un manejo inadecuado del producto o la falta de Equipos de Protección Personal (PPE), puede dar lugar a condiciones inseguras o lesiones peligrosas.



NovaCoat

AUTOMOTIVE REFINISH

